Rua Presidente Castelo Branco, 100 Varadouro - Santa Isabel - SP.
CEP 07500-970
SAC: 55 11 3352-5222
www.pelicantextil.com.br
email: atendimento@pelicantextil.com.br

NCM 6001.10.20

Artigo	Altura (mm)	Tipo de tecido
Alpaca 1V52	12	Tecido de malha - superfície encaracolada

Gramatura	430 g/ml	**(Tolerancia: +/-10%)**
Rendimento	2,32 m/Kg	

Armazenamento

Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol

Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.

Sugestão de uso

Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros

Características Técnicas

Composição		Comprimento nominal da peça (m)	Largura mínima útil (m)
Fio de Base	100% poliéster	30	1,5
Pêlo	100% poliéster		

Estabilidade Dimensional (variação percentual)		Comprimento (urdume)	Largura (trama)
Norma utilizada NBR 10320/88	**Lavagem em máquina.** Secagem em tambor rotativo	-1,56%	-0,36%
	Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)	-1,39%	-0,98%

Costurabilidade — normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95

Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	100% PES	----
overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	100% PES	----
interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	100% PES	----

Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013



Temperatura máxima 30ºC Processo suave

Não usar alvejante a base de cloro

Não secar em tambor

Secar a sombra na horizontal

Não passar à ferro Vaporização e tratamento a vapor não é permitido

Não limpar a seco

A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.

SCAN ME