






Cliente									
Artigo	Denominação comercial	Cor		Altura (m.m.)					
	Alpaca 0V62			12					
Tipo de tecido		Tecido de malha - superfície encaracolada							
C a r a c t e r í s t i c a s T é c n i c a s									
Composição		Comprimento nominal da peça (m.)		Largura mín. útil (m)		g/m.linear +/-10%			
Fio de Base	100% poliéster	40		1,5		450			
Pêlo	100% poliester								
s o l i d e z t i n t o r i a l				cores claras		cores escuras			
Normas utilizadas NBR ISO 105-E04/14 NBR ISO 105-X12/07	Determinação da solidez da cor ao suor		ácido		5		5		
			alcalino		5		5		
	Determinação da solidez da cor a fricção		seco		5		5		
			úmido		5		4/5		
E s t a b i l i d a d e d i m e n s i o n a l (variação percentual)				comprimento (urdume)		largura (trama)			
norma utilizada		lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo		-1,56%		-0,36%			
NBR 10320/88		lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)		-1,39%		-0,98%			
costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio		
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº90/14 e 100/16	Nº50 (TEX80) 100% PES	----		
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/16	Nº50 (TEX80) 100% PES	----		
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº90/14 a 100/16	Nº50 (TEX80) 100% PES	----		
l a v a g e m e p a s s a d o r i a NBR 3758/2013									
 Somente lavagem manual Manusear com cuidado		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Chapa da base do ferro com temperatura máxima 110°C		 Não limpar a seco Não remover manchas com solventes	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>									
Assinatura do responsável:									
Data:									