







Cliente							
artigo	denominação comercial	cores		altura (m.m.)			
	Curly 0N93	diversas		12			
peça nº		tipo de tecido	Malha - pelúcia encaracolada				
<b>características técnicas</b>							
Composição		comprimento nominal da peça (m.)	largura mín. da peça (m.)	g/m.linear +/-10%			
base	100% poliéster	25	1,5	630			
pêlo	75% acrílico 30% poliéster						
<b>solidez tintorial</b>			cores claras	cores escuras			
normas utilizadas NBR 8431/84 NBR 8432/84	determinação da solidez da cor ao suor	ácido	4/5	4/5			
		alcalino	4/5	4/5			
	determinação da solidez da cor a fricção	úmido	5	5			
		seco	5	5			
norma utilizada NBR 10320	estabilidade dimensional (variação percentual - máxima)		comprimento (coluna)	largura (carreina)			
	lavagem à (40° C) máq. domést. Secagem em varal		-2	-2,5			
	lavagem à (40° C) máq. domést. Secagem na horizontal		-2	-2			
	lavagem à (40° C) máq. domést. Secagem em máquina		-2,5	-2,5			
costurabilidade	normas utilizadas NBR13174 NBR9397	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio
		reta ponto fixo	301	4,5 a 5,5 fech 4,0 a 5,0 pesp.	P. bola fina ou P. bola média nº 75 a 80	120 100% PES	...
		overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média nº 75 a 80	120 100% PES	100% PES
		interloque	516	4,5 a 5,5	P. bola fina ou P. bola média nº 75 a 80	120 100% PES	100% PES
OBS.:							
<b>lavagem e passadoria NBR 8719</b>							
							
*somente lavagem manual *não lavar á máquina *temp. Máx. 40°C *manusear c/ cuidado	Não usar alvejamento a base de cloro	Não secar em tambor	* Não passar à ferro * Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos	*Não limpar a seco *Não remover manchas c/ solventes	Secar a sombra na horizontal		
<i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i>							
Assinatura do responsável:							
Data:							