



Pelican Têxtil Ltda

Rua Presidente Castelo Branco, 100 Varadouro - Santa Isabel - SP.

CEP 07500-970

SAC: 55 11 3352-5222

www.pelicantextil.com.br

email: atendimento@pelicantextil.com.br

Cliente											
artigo	denominação comercial	cor		altura (m.m.)							
	Delicato Print OX72			7							
	Tipo de tecido	Malha - Felpuda									
	c a r a c t e r í s t i c a s		t é c n i c a s								
composição		comprimento nominal da peça (m.)		largura mín. da peça	q/m.linear +/-10%						
base	100% poliéster	50		150 cm	415						
pêlo	100% poliéster										
s o l i d e z t i n t o r i a l				cores claras	cores escuras						
normas utilizadas NBR 6431/84 NBR 6432/84	determinação da solidez da cor ao suor	Pêlo	ácido	4	3,5						
	determinação da solidez da cor a fricção		alcalino	4	3,5						
		Pêlo	úmido	3,5	2,5						
			seco	4	3						
norma utilizada NBR 10320	estabilidade dimensional (variação percentual)			comprimento (coluna)	largura (carreira)						
	lavagem à (40° C) máq. Doméstica secagem em varal			-	-						
	lavagem à mão secagem na horizontal			+3%	+3%						
	lavagem à (40° C) máq. Doméstica secagem em máquina			-	-						
costurabilidade normas utilizadas NBR13174 NBR9397	tipo de máquina	tipo de ponto	ponto/cm	tipo de agulha	linha nº composição	composição do fio					
	reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fech 3,0 a 4,0 pesp.	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	80, 100, e 120 100% PES	...					
	overloque	504	3,5 a 4,5	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	100% PES					
	interloque	516	3,0 a 4,0	P. bola redonda levemente boleada nº 80 a 100	100 e 120 100% PES	100% PES					
OBS.: lavagem e passadoria NBR 8719											
 *somente lavagem manual *não lavar à máquina *temp. Máx. 40°C *manusear c/ cuidado		 Não usar alvejamento a base de cloro		 Não secar em tambor		 * Não passar à ferro * Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos					
 Secar a sombra		 Limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante limpeza e/ou secagem									
<i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i>											
Assinatura do responsável: Data:											

