








<b>Artigo</b> Alpaca 1V52		<b>Altura (mm)</b> 12		<b>Tipo de tecido</b> Tecido de malha - superfície encaracolada							
<b>Gramatura</b> 430 g/ml		<b>(Tolerancia: +/-10%)</b>									
<b>Rendimento</b> 2,32 m/Kg											
<b>Armazenamento</b>		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros									
Características Técnicas											
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>						
Fio de Base 100% poliéster		30			1,5						
Pêlo 100% poliéster											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)				
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-1,56%		-0,36%				
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-1,39%		-0,98%				
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Secagem a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							