








Artigo Aurora 1AA2		Altura (mm) 5		Tipo de tecido Malha - urdume							
Gramatura 490 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)									
Rendimento 2,04 m/Kg											
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		30			1,5						
Pêlo 100% poliéster											
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Secagem em tambor em temperatura baixa		 Secagem em varal		 Não passar a ferro e/ ou não vaporizar		 Limpeza a seco profissional P, suave	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							