











Artigo Jazz 1QA2		Altura (mm) 10		Tipo de tecido Malha - felpuda							
Gramatura		520 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)							
Rendimento		1,92 m/Kg									
Armazenamento		    <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base		100% poliéster			50						
Pêlo		100% poliéster			1,5						
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)				
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-2,8%		-1,3%				
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-2,1%		-0,5%				
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----				
		overloque	504	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----				
		interloque	516	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Secagem em tambor em temperatura baixa		 Secagem em varal		 Não passar a ferro e/ ou não vaporizar		 Limpeza a seco profissional P, suave	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							