








Artigo Pelicanril 1223		Altura (mm) 95		Tipo de tecido Malha - pelúcia							
Gramatura 670 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)									
Rendimento 1,49 m/Kg											
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados e decoração									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		21			1,6						
Pêlo 100% acrílico											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)	Largura (trama)					
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-4,9%	-3,64%					
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-2,16%	-1,10%					
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	100% PES				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	100% PES				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Secagem a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							