








Artigo Reality 1492		Altura (mm) 12		Tipo de tecido Malha - pelúcia							
Gramatura		540 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)							
Rendimento		1,85 m/Kg									
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato e decoração									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		35			1,6						
Pêlo 80% poliéster 20% acrílico											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)				Comprimento (urdume)		Largura (trama)					
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,35%		-4,15%				
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3,39%		-2,91%				
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Secagem a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							