

Artigo Jazz 1QA2		Altura (mm) 10		Tipo de tecido Malha - felpuda			
Gramatura		520 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)			
Rendimento		1,92 m/Kg					
Armazenamento		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base		100% poliéster			50		
Pêlo		100% poliéster			1,5		
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-2,8%		-1,3%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-2,1%		-0,5%
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----
		overloque	504	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----
		interloque	516	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 75 e 80	Nº120 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não usar alvejante a base de cloro</p>		<p>Secagem em tambor em temperatura baixa</p>		<p>Secagem em varal</p>	
				<p>Não passar a ferro e/ ou não vaporizar</p>		<p>Limpeza a seco profissional P, suave</p>	
<p>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</p>							<p>SCAN ME</p>