









| Artigo Jade 1062 | | Altura (mm) 11 | | Tipo de tecido Malha - pelúcia | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Gramatura 540 g/ml | | (Tolerancia: +/-10%) | | | | | | | | | |
| Rendimento 1,85 m/Kg | | | | | | | | | | | |
| Armazenamento | |  <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com seis carreiras.</p> | | | | | | | | | |
| Sugestão de uso | | Vestuário, calçados, artesanato, decoração, filtros industriais, forros | | | | | | | | | |
| Características Técnicas | | | | | | | | | | | |
| Composição | | Comprimento nominal da peça (m) | | | Largura mínima útil (m) | | | | | | |
| Fio de Base 100% poliéster | | 30 | | | 1,55 | | | | | | |
| Pêlo 100% poliéster | | | | | | | | | | | |
| Estabilidade Dimensional (variação percentual) | | | | | Comprimento (urdume) | Largura (trama) | | | | | |
| Norma utilizada | | Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo | | | -3,35% | -4,15% | | | | | |
| NBR 10320/88 | | Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente) | | | -3,39% | -2,91% | | | | | |
| Costurabilidade | normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95 | Tipo de máquina | Tipo de ponto | Ponto/cm | Tipo de agulha | Linha nº composição | Composição do fio | | | | |
| | | reta ponto fixo | 301 | 3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp. | ponta bola fina nº 100/16 e 110/18 | Nº50 (TEX60) 100% PES | ---- | | | | |
| | | overloque | 504 | 3,5 a 4,5 | ponta bola fina nº 100/16 e 110/18 | Nº50 (TEX60) 100% PES | ---- | | | | |
| | | interloque | 516 | 3,5 a 4,5 | ponta bola fina nº 100/16 e 110/18 | Nº50 (TEX60) 100% PES | ---- | | | | |
| Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013 | | | | | | | | | | | |
|  <p>Temperatura máxima 30°C Processo suave</p> | |  <p>Não usar alvejante a base de cloro</p> | |  <p>Não secar em tambor</p> | |  <p>Secar a sombra na horizontal</p> | |  <p>Não passar à ferro</p> | |  <p>Vaporização e tratamento a vapor não é permitido</p> | |
| <p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |  <p>SCAN ME</p> | | | | |