

Artigo Alpaca 1V52		Altura (mm) 12		Tipo de tecido Tecido de malha - superfície encaracolada			
Gramatura 430 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)					
Rendimento 2,32 m/Kg							
Armazenamento		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)		
Fio de Base 100% poliéster		30			1,55		
Pêlo 100% poliéster							
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-1,56%		-0,36%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-1,39%		-0,98%
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 90/14 e 100/14	100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Temperatura máxima 30°C Processo suave</p> <p>Não usar alvejante a base de cloro</p> <p>Não secar em tambor</p> <p>Secar a sombra na horizontal</p> <p>Não passar à ferro Vaporização e tratamento a vapor não é permitido</p> <p>Não limpar a seco</p>							
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							
							<p>SCAN ME</p>